



URSA DF 39

MW - EN 13162 - T2 - DS(T+) - MU1 -AFr5*

Saltea ușoară din vată minerală de sticlă, ambalată sub formă de role, comprimată cu până la 1:5.

Aplicații recomandate:

- Izolație termică și fonică a suprafețelor orizontale (tavane suspendate, planșee de pod) și a acoperișurilor înclinate sau a mansardelor (uneori necesită fixare suplimentară).
- Izolație termică și fonică în aplicații verticale: pereți de compartimentare, placări de pereți pe profile CD/UD, placări independente (de pildă, ghene de instalații din gips-carton). Taiat la distanța dintre profile, materialul este auto-portant și nu necesită fixare mecanică suplimentară.



date tehnice	valoare	standard aplicabil
Conductivitate termică λ_D	0,039 W/mK	EN 13162
Reacția la foc (conform normelor Euroclass)	A1 - incombustibil	EN 13501-1
Temperatura maximă de utilizare	200°C	***
Rezistența la circulația aerului (r)	> 5 kPa s/m ²	***

produs	cod	bucăți în pachet	grosime mm	lungime mm	lățime mm	role per palet	m ² per pachet	m ² per palet
DF 39	2081936	1	120	6200	1200	30	7,44	223,2
DF 39	2081937	1	140	5400	1200	30	6,48	194,4
DF 39	2081939	1	160	4700	1200	30	5,64	169,2
DF 39	2081940	1	180	4200	1200	30	5,04	151,2
DF 39	2081941	1	200	3700	1200	30	4,44	133,2
DF 39	2081942	1	240	3100	1200	30	3,72	111,6

* produs disponibil și cu cașeraj din hartie kraft

MW - prescurtare pentru vata minerală
EN 13162 - numărul standardului european
Ti - toleranță admisibilă la grosime
DS (T+) - stabilitatea dimensională la temperatura indicată
MU1 - permeabilitatea la vaporii de apă
AFi - rezistența la circulația aerului