


URSA HT Advance

MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)50-PL(5)500-TR10-WSWL(P)-MU1-AFr5

Plăci rigide din vată minerală, incombustibile, pentru utilizare în sistemele de acoperișuri plane.

Izolație termică și fonică pentru sisteme de acoperiș plane, fabricate cu noua tehnologie TECTONIC, care realizează cel mai bun raport între izolarea termică, izolarea fonică și proprietățile mecanice ale panourilor.



Date Tehnice	Valoare	Standard
Conductivitate termică λ_D	0,037 W/mK	EN 13162
Reacția la foc	A2, s1 d0	EN 13501-1
Rezistența la circulația aerului	$\geq 20 \text{ kPa s/m}^2$	
Rezistența la compresiune	$Cs(10) \geq 50 \text{ kPa}$	SIST EN 826
Rezistență la tracțiune	$Tr \geq 10 \text{ kPa}$	SIST EN 1607
Încărcare punctuală	$\geq 500 \text{ N}$	SIST EN 12430
Clasa de toleranță	T4	SIST EN 823
Permeabilitatea la vaporii de apă	MU1	SIST EN 12086
Absorbția de apă după imersia de lungă durată	Ws	SIST EN 12087
Absorbția de apă după imersia de scurtă durată	WL(P)	SIST EN 12087

Grosime [mm]	80	100	120	130
Lățime [mm]	1200	1200	1200	1200
Lungime [mm]	2000	2000	2000	2000
Rezistența termică R_D [m²K/W]	2,15	2,7	3,20	3,51



www.blauer-engel.de/uz132



Produsul este certificat în conformitate cu standardul EN 13162
Certificat de conformitate nr. 0672 – CPR – 0319

MW – Prescurtare pentru vata minerală
EN 13162 – Număr standard European
Ti – Toleranță admisibilă la grosime
Cs – Rezistența la compresiune
TRi – Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe
WL(P) – Absorbția de apă după imersia de scurtă durată
MU1 – Permeabilitatea la vaporii de apă
AFi – Rezistența la circulația aerului